

STARK



Caras de Igaganga / Calidad de Caras II/III
Chapas interiores de Okume/Igaganga
Encolado Exterior Clase 3 - E1
Certificado por NF Extérieur CTB-X

Los tableros contrachapados Stark están fabricados con maderas duras de Igaganga para uso exterior. Gracias a su resistencia y estabilidad, se adaptan a una amplia gama de usos en las industrias del transporte, mobiliaria y la construcción.



INFORMACIÓN TÉCNICA

INFORMACIÓN GENERAL

Cumplimiento de las normas Europeas:

- Clase de encolado según EN 314-2
- Clasificación de las caras según EN 635-2
- Tolerancia de dimensiones según EN 315
- Marcado de tableros según EN 636

ESPECIFICACIONES

Grosor: 5 a 25 mm.

CE NS marcado para uso no estructural (según EN 13986).

Densidad:	600 kg/m ³ (± 50 kg/m ³)
Reacción al fuego:	D-s2, d0
Resistencia al fuego:	1,3 mm/mn
Conductividad de calor:	λ = 0,15 W/m.k
Contenido de pentaclorofenol:	< 5 ppm

Grosores mm	Cant. de Chapas	Tabl./paquete	250 x 122 cm
5	3	50	✓
8	5	62	✓
10	5	50	✓
12	7	42	✓
15	7	33	✓
18	9	28	✓
22	11	23	✓
25	11	20	✓

Para tableros certificados FSC®, depende de la disponibilidad, contáctenos.